



PINTURA DE TRÁFICO

Decorativa / Tráfico Solvente/ Señalización y secado rápido.

Áreas	Colores	Rendimiento teórico	Tiempo de secado
Interior y Exterior	Amarilla, blanca, roja y negra	Variable a la aplicación*	15 minutos⁽⁺⁾

(*) Sobre superficie lisa. (+) @ 25 °C y 50% Humedad Relativa.

Características	Descripción General
<ul style="list-style-type: none"> Excelentes propiedades de aplicación Alto rendimiento. Secado rápido Excelente adherencia al sustrato. <ul style="list-style-type: none"> Resiste bien salpicaduras y derrames de gasolina, diésel, agua y sales Libre de Plomo y cromo 	<p>Pintura de tráfico tipo Alquidálico modificado, base solvente, con acabado satinado.</p> <p>Seca rápido, diseñado para señalamiento de banquetas, carreteras, tránsito en calles y avenidas.</p>
Recomendada para:	Limitantes
<p>Pintura para señalamiento de tránsito. Posee excelente adherencia al concreto y asfalto. Posee un secado muy rápido que le permite aplicarse y ponerse en servicio en muy corto tiempo.</p>	<p>No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C.</p>

Información del Producto	
<ul style="list-style-type: none"> Colores: Amarillo, blanco, negro y Rojo. Cumple NOM-121-ECOL-1998 (VOC's) Finura > 4 Hegman Recomendado por capa: 30-35 metros lineales, en superficies lisas en 10cm de ancho sin pérdidas a un espesor de 6 milésimas secas 	<p>Datos técnicos: Blanco</p> <p>Tipo de vehículo: Resina Alquidálica Mod.</p> <p>Sólidos en % volumen: 54.0±2%</p> <p>Sólidos en % peso: 70 +/- 3%</p> <p>Espesor de película</p> <p>Densidad: 1.45±0.05 Kg / L</p> <p>Secado tacto (+) @ 25 °C y 50% H.R. :</p> <p> 15 minutos</p> <p>Duro: 60 minutos</p> <p>Flexibilidad: Cumple</p> <p>Condiciones de almacenamiento: 25°C Y 50% H.R.</p> <p>Diluyente: Devodil 2</p>
Asistencia técnica:	Presentación:
<p>A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Consulte nuestra página: www.general-paint.com.mx O llámenos al 01800 999 4389</p>	<p>Tambor de 200 L, Cubeta 19 L, Galón 4 L,</p>

PINTURA DE TRÁFICO



Decorativa / Tráfico Solvente/ Señalización y secado rápido.

Aplicación y sistemas	
<p>Preparación de Superficie:</p> <p>La superficie debe estar limpia y libre de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura suelta, con equipo mecánico y/o manual.</p> <p>En caso de concreto nuevo, mordentar con solución: 3 partes de agua y 1 parte de ácido muriático en volumen. Enjuagar perfectamente con agua limpia, dejar secar y posteriormente aplicar pintura, para definir procedimiento consultar a nuestra área técnica.</p> <p>En superficies cementosas debe considerar un secado o curado por 28 días, utilice el sellador recomendado previamente.</p>	<p>Espesor recomendado por capa:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4-6 milésimas de película húmeda con brocha• 8-10 milésimas de película húmeda con máquina pinta-rama. <p>Brocha Reducción: 10%</p> <p>Máquina pintarrayas Reducción: 10% máximo</p> <p>Una vez terminados los trabajos de pintura el equipo usado deberá lavarse con Devodil 2.</p> <p>Precaución: en superficies viejas es posible que encuentre pigmentos de plomo, que es tóxico, contáctenos para ayudarlo a evitar riesgos.</p> <p>NOTA: No aplicar hasta que la superficie este totalmente seca.</p>
<p>Aplicación:</p> <p>Agitar vigorosamente PINTURA DE TRÁFICO, dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme.</p> <p>Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo y aspersion con equipo Airless (mínimo 2000 psi y boquilla 415 o 317. Asegúrese de utilizar el rodillo adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor</p>	<p>Limpieza: Use Devodil 2, Devoclean 2 o Thinner para limpiar las herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases. Los equipos de aplicación airless adicionalmente deben quedar con aceite miscible para evitar la oxidación.</p> <p>Vida en Almacén: 12 meses.</p> <p>Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.</p>

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMÁS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.