

GENERAL PRIMER



Decorativa / Primario Alquidálico / Uso General.

Áreas	Colores	Rendimiento teorico	Tiempo de secado
Interior y Exterior	Rojo, Gris o Blanco	Hasta 15.7 m ² /Litro*	4 hr. (+)

(*)25 micras, sobre superficie lisa. (+) @ 25 °C y 50%Humedad Relativa.

Características	Descripción General
<ul style="list-style-type: none"> • Excelentes características inhibidoras de la corrosión. • Película lisa y dura, • Excelentes propiedades de aplicación • Alto rendimiento. • Excelente adherencia al sustrato metálico. • .Resiste bien salpicaduras y derrames de agua y sales • Buen poder de humectación • . Libre de Plomo y cromo 	<p>Primario Alquidálico anticorrosivo modificado con agentes penetrantes.</p>
Recomendada para:	Limitantes
<p>Proteger superficies metálicas, tales como puertas de acero o hierro, tuberías, racks, maquinaria, etc. Mantenimiento continuo de diversas superficies en exteriores o interiores.</p>	<p>No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C. No se recomienda sobre aluminio y Galvanizado Use siempre un acabado.</p>

Información del Producto	
<ul style="list-style-type: none"> • Colores: Rojo, gris y blanco cómo colores de línea • Para fabricación de otros colores, pregunte a su asesor de ventas. • Cumple NOM-121-ECOL-1998 (VOC's) 	<p>Datos técnicos:</p> <p>Blanco</p> <p>Tipo de vehículo: Resina Alquidálica</p> <p>Sólidos en volumen: 36.5±1%</p> <p>Espesor de película</p> <p>Recomendado por capa: 1.5 mils (38 micras) secas</p> <p>Densidad: 1.24±0.05 Kg / l</p> <p>Rendimiento práctico por Capa (*38 micras): 8.6 m² / L</p> <p>Secado (+) @ 25 °C y 50%H.R.: 4 horas</p> <p>Condiciones de almacenaje: 25°C Y 50% H.R.</p> <p>Dilución: 10 a 15% con Devodil 1</p>
<p>Asistencia técnica: A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Consulte nuestra página: www.general-paint.com.mx O llámenos al 01800 999 4389</p>	<p>Presentación: Tambor de 200 L, Cubeta 19 L, Galón 4 L, Bote 1 L</p>

GENERAL PRIMER



Decorativa / Primario Alquidático / Uso General.

Aplicación y sistemas

Preparación de Superficie:

Las superficies deben estar secas, libres de polvo, grasa, ceras, óxido, pintura mal adherida, etc. Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento suelto u óxido. En las superficies interiores considere que algunos plafones, techos y muros pueden tener rastros de grasa, que debe eliminarse lavando con agua y jabón líquido o desengrasante biodegradable de preferencia con un enjuague de agua limpia posterior.

Se puede mejorar la duración del sistema utilizando sopleteo con abrasivos en las superficies metálicas, como método de limpieza.

Precaución: en superficies viejas es posible que encuentre pigmentos de plomo, que es tóxico, contáctenos para ayudarle a evitar riesgos.

En superficies cementosas debe considerar un secado o curado por 28 días, utilice el sellador recomendado previamente.

Aplicación:

Agitar vigorosamente GENERAL PRIMER dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme. Su aplicación es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo fenólico y aspersión con equipo Airless (use presión arriba de 1500 psi y boquilla 515 o 413). Para aplicación al exterior en condiciones de alta temperatura o con viento ajuste la dilución de acuerdo a las indicaciones de nuestro departamento técnico.

Sistemas anticorrosivos con GENERAL PRIMER:

Superficies ferrosas: Sobre la superficie preparada, *Primario:* una capa de nuestro GENERAL PRIMER, en el color que mejore la apariencia del acabado o bien el que sea más fácil de rastrear.

Acabado: General Esmalte, Esmalte Ideal o Rayonite a dos capas para asegurar el desempeño del sistema.

Sobre madera:

Primario: GENERAL PRIMER a una capa, adelgazando de un 30 a 35% para mejorar la penetración del producto.

Acabado: General Esmalte, Esmalte Ideal o Rayonite a dos capas para asegurar el desempeño del sistema.

Limpieza: Use DEVOCLEAN 2 o thinner para limpiar las herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases. Los equipos de aplicación airless adicionalmente deben quedar con aceite miscible para evitar la oxidación.

Vida en Almacén: 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.